

Minutsugning (begyndende vandabsorption iht. EN 772-11)

Gældende for produktioner efter 01.01.2018*



Petersen Tegl A/S
Nybølnervej 14
DK-6310 Broager
Telefon: +45 74 44 12 36
Telefax: +45 74 44 04 34
E-mail: info@petersen-tegl.dk
www. petersen-tegl.dk

Som følge af vores lertilberedning og den gamle brændeteknik vil middelværdien for minutsugning variere fra brænding til brænding. De nedenfor deklarerede middelværdier og den anførte tolerance på +/- 1 kg/m² er fastlagt således, at disse forventes overholdt for de enkelte brændinger.

	Middelværdi	Tolerance
D31, D32, D42, D51, D70, D71, D72, D73, D78, D91, D92, D98, D190	3,0 kg/m ²	+/- 1,0 kg/m ²
D20, D23, D29, D33, D34, D35	3,5 kg/m ²	+/- 1,0 kg/m ²
D36, D37, D38, D54, D76, D137	3,0 kg/m ²	+/- 1,0 kg/m ²
D43, D46, D47, D48, D49, D55, D58, D96, D97, D99, D199	3,0 kg/m ²	+/- 1,0 kg/m ²
K4, K40, K41, K43, K44, K46, K47, K48, K49, K56, K57, K58, K60	1,0 kg/m ²	+/- 1,0 kg/m ²
K11, K21, K22, K23, K36, K50, K54, K70, K71, K91, K92, K96, K97, K363	1,0 kg/m ²	+/- 1,0 kg/m ²
K33, K55	1,0 kg/m ²	+/- 1,0 kg/m ²
K31, K51, K53	2,0 kg/m ²	+/- 1,0 kg/m ²

* Øvrige produktioner, da kontakt venligst teglværket.